


Wallint® T2 / Wallint® T2 SK²

Ветронепроницаемые пленки / пленки с ограниченной паропроницаемостью для кровельной изоляции и санации крыш



Двойная клеящая полоса обеспечивает воздухонепроницаемое склеивание. Все незакрытые нахлесты склеиваются с помощью Permo® TR plus.

Преимущества изделия

- Отлично подходит для проведения санации крыш
- Пленка выполняет требования Центрального союза немецких кровельщиков
- Высокая устойчивость к старению
- Может использоваться в качестве вспомогательного покрытия
- Устойчива к сильному дождю
- Согласованная система с клеящими материалами и герметиками

Область применения

Верхняя и нижняя стороны пленок „Wallint® T2“ оснащены специальным защитным флизелином от повреждений, поэтому пленка очень хорошо защищена от возможных повреждений при использовании на сплошном настиле и при проведении монтажных работ.

Состав / материал

Трехслойная флизелиново-пленочная комбинация с / без двойной клеевой полосы.

Ширина рулона x Длина рулона / Вес рулона

1,50 м x 50 м / приблизительно 10 кг

Номер артикула

KU 0064 (Wallint® T2) / KU 0064-11 (Wallint® T2 SK²)

Нормы / сертификаты

сертификат CE

Рекомендуемые аксессуары

- Permo® TR plus – универсальный односторонний скотч
- Flecto® – односторонний акриловый скотч
- Butylon® – двусторонний скотч с бутиловым клеем
- Pasto® – универсальный клей/герметик
- Permo® HD - односторонний акриловый скотч
- Permo® seal – герметик для контробрешетки
- Seca® - односторонний скотч для проклейки стыков

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Масса (вес) на единицу площади, DIN EN 1849-2

Толщина материала

Цвет верхней стороны / нижней стороны

Горючесть, EN 13501-1, EN 11925-2

Сопротивление прохождению воды, EN 1928

Проницаемость водяного пара, коэффициент s_d , EN 12572

Разрывное усилие продольное / поперечное, EN 12311-1

Продольное / поперечное удлинение, EN 12311-1

Разрывное усилие гвоздем продольное / поперечное, EN 12310-1

Температурная устойчивость

Сопротивление прохождению воздуха

Водонепроницаемость, EN 20811

Устойчивость к ультрафиолетовым лучам*

CE

приблизительно 132 г/м²

0,45 мм

черный / черный

E

W1

2 м

230 ньютон/5 см 190 ньютон /5 см

60% 70%

150 ньютон 180 ньютон

-40°C /+80°C

< 0,1 м³/м² час 50 паскалей

> 2000 мм

4 месяца*

*Природные погодные условия в Центральной Европе. TS-09#43-RUS-1014. Мы не несем ответственности за опечатки.

® Зарегистрированная торговая марка компании "Klöber GmbH".

KLOBER